REVOLUCIÓN MORTERO DE BACHEO EPÓXICO 100% SOLIDOS

Recubrimiento de 2 componentes: resina epóxica 100% sólidos y agente curante, formulado para la preparación de pisos industriales. Tiene gran poder de relleno en grietas, juntas y baches, combinado con arenas gruesas para nivelar pisos, con gran resistencia química, de gran dureza, resistencia mecánica y acabado listo para su uso u otro tipo de acabado.

Dada su composición libre de metales pesados y diluyentes, es utilizado en piso industrial en zonas con tráfico normal a medio y con altas exigencias de resistencia química en: industria de cosméticos, industria alimenticia y farmacéutica, áreas de almacenamiento y logística, áreas de proceso seco, industria textil, salas de exhibición, concesionarias, garajes, hospitales, cisternas, etc.

Características:

- Buena penetración
- Fácil aplicación
- Gran poder de relleno
-
- Excelente adherencia

Preparación del sustrato:

El sustrato debe estar limpio, seco y libre de contaminación como grasa, óxido o restos de pintura.

Preparación de la zona de bacheo:

Abrir de acuerdo con el tamaño del bache ya sea con la cortadora o con rotomartillo para definir la zona de reparación.

Recomendaciones:

Si el material se aplicará en concreto nuevo, se debe revisar que el curado del concreto lleve de 28 a 30 días. Si no es así, el material no tendrá la adherencia correcta.

Preparación de la mezcla:

1. Mezclar perfectamente RESINA - CATALIZADOR en proporción 3:1.
2. Agregar 7 kg de arena por cada litro de mezcla.
3. La mezcla permite rellenar y reforzar el sustrato.
4. Espesor recomendado hasta 5 cm, dependiendo del bache.
5. El rendimiento depende del tamaño de los baches.

Importante:

a) Mezclar solo la cantidad a utilizar.
b) Tiempo de vida de la mezcla: máximo 10 minutos en envase.
c) Aplicar inmediatamente; evitar dejar en el envase más de 5 minutos para prevenir gelación y reacción exotérmica.
d) Aplicar con jalador de plástico dentado/plano o llana, distribuyendo uniformemente según el espesor requerido.

ESPECIFICACIONES	
Densidad mezcla	**~ 2,0 kg/l**
Viscosidad mezcla	**800-1000 cps @ 25°C**
Rendimiento	**1 LT mezcla/1 M²**
Espesor recomendado	**1 – 2 mm**
Tiempo vida mezcla	**10-15 minutos**
Tiempo secado	
Al tacto	**45 min**
duro	**24 horas**
Porcentaje solidos	**~100%**
Color	**Transparente Entintados**

Advertencias:

- No diluir el producto.
- No aplicar si la temperatura está por debajo de 10°C.
- No aplicar sobre superficies con demasiada humedad.
- Utilizar equipo de protección adecuado.

Pinturas Revolución recomienda realizar pruebas previas a la aplicación. No se hace responsable por el mal uso de la información.