REVOLUCION PINTURA PARA CANCHA BASE AGUA

Pintura base agua especialmente diseñada con cargas y resinas acrílicas para resistencia a la fricción, desgaste e intemperie, con excelente adherencia sobre concreto y asfalto. De gran rendimiento y poder cubriente.
Presentación:

- Galón
- Cubeta 19 litros
- Tambor 200 litros

USOS RECOMENDADOS:
Recubrimiento para canchas deportivas de gran resistencia al desgaste peatonal, a la intemperie y abrasión, rápido secado y fácil aplicación.

DATOS DE APLICACIÓN
PREPARACIÓN DE SUPERFICIE:
La superficie debe estar perfectamente limpia y libre de humedad, aceites y cualquier agente extraño antes de aplicar el recubrimiento.
Pintura vieja: Asegurarse de que la película existente tiene perfecta adhesión. Eliminar cualquier capa suelta de pintura vieja.

MEZCLADO:
Mezclar perfectamente antes de usar. Y ocasionalmente durante la aplicación.

DILUCIÓN:
De ser necesario diluir por el método de aplicación, diluir máximo 10% con agua limpia.

MÉTODO DE APLICACIÓN:
Verificar que el sustrato se encuentre totalmente seco. Aplique con brocha, rodillo o escoba de cerdas naturales.
Lleve la brocha o rodillo del área húmeda hacia el área seca, evitando volver a pasar por las áreas pintadas para no retirar el material ya aplicado.

PRECAUCIONES AL APLICAR:
Aplique si la temperatura se encuentra entre los 10°C (50°F) y los 35°C (95°F) y una humedad relativa por debajo del 80%.
No aplicar en el exterior si hay sospecha de lluvia.

TIEMPO DE SECADO:
Al tacto: 20 a 25 minutos. El tiempo de secado puede incrementar dependiendo de las condiciones ambientales y del sustrato.
Duro: 24 horas.
Curado total: 72 horas.
El espesor recomendado de película húmeda por capa es de 10.0 a 12.0 milésimas de pulgada.

La durabilidad depende de las condiciones ambientales, atmosféricas, tipo de sustrato, condiciones del sustrato, la forma de preparación de la superficie y la forma de aplicación. Se entiende por durabilidad que la película de pintura no presente los siguientes problemas o fallas: descarapelamiento (peeling), ampollamiento (blistering) o caleo (chalking). No se considerará como problema o falla otras condiciones ajenas al producto como inapropiada preparación de la superficie; mala aplicación; desgaste o fallas del sustrato; mal seguimiento a las instrucciones de instalación; decoloración, entre otras. Algunos colores pueden llegar a variar con el tiempo, sobre todo en usos al exterior. También depende de las sustancias limpiadoras y las herramientas de limpieza.

ALMACENAMIENTO:
Manténgase en lugares frescos y secos. Después de ser utilizado, el material sobrante debe estar bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

ESPECIFICACIONES	
Colores	Blanco, gama de colores
Durabilidad media	8 meses
Estabilidad	1 año
Densidad	1.42±0.03
Rendimiento teórico	5 a 6 m^2/L
Sólidos en peso	66 ±1 %
Viscosidad	110 - 115

PINTURAS REVOLUCIÓN DE PUEBLA dará las asesorías adecuadas para la aplicación del material, se recomienda hacer pruebas previas a la aplicación, la empresa no se hace responsable al hacer mal uso de la información.